



# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LATÃO QUADRADA DE 18 LITROS E  
16 LITROS C/ BATOQUE DE  
0,57mm E 0,42mm




FECHAMENTO DO CORPO = ELETROSOLDA  
VEDANTE RECRAVAÇÃO = OP 2828-S-16/30  
REVESTIMENTO INTERNO = VERNIZ EPÓXI FENÓLICO (QUANDO SOLICITADO)  
RETOQUE = VERNIZ SPRAY SOUDRONIC

01	BATOQUE Ø42 E Ø57mm	POLIETILENO			
01	FUNDO	FOLHA DE FLANDRES	0,28 ±0,030	T4	2,8/2,8 g/m <sup>2</sup>
01	CORPO	FOLHA DE FLANDRES	0,28 ±0,030	T4	2,8/2,8 g/m <sup>2</sup>
01	ANEL C/ FURAÇÃO P/ BATOQUE	FOLHA DE FLANDRES	0,28 ±0,030	T4	2,8/2,8 g/m <sup>2</sup>
Qtde.	Denominação	Material	Espessura	Tempera	Estanhagem




## FECHAMENTO COM TRAVA

Desenho que facilita a abertura e re-fechamento (diversas vezes), com maior resistência a quedas.



## ESPESSURA SUPERIOR DO AÇO

A espessura superior do aço traz maior rigidez da embalagem, especialmente útil no envase e transporte de produtos mais pesados, como texturas e massas.



## RESERVA DE SOLDA MÍNIMA

A reserva de solda mínima possibilita maior e melhor exposição do rótulo, uma importante ferramenta de comunicação do produto.

PRODUTO	(A)mm	Peso unit.
Lata Quadrada 18L	348mm	em manutenção
Lata Quadrada 16L	em manutenção	em manutenção